



Garden TS, Julianaweg 22, 7078 AR Megchelen (Gld)
Phone +31(0) 315 642 785, Fax +31(0) 315 642 629
Email info@gardents.nl, Internet www.gardents.nl



GardenTS

2-componenten Epoxyhars voegmortel

Toepassing:

Voor het voegen van allerlei soorten (sier) bestrating. GardenTS epoxy voegmortels zijn water- en luchtdoorlatend. Voegmortel hardt uit door de aanwezigheid van zuurstof in de lucht.

Verwerking:

De te vervoegen oppervlakte wordt van te voren goed nat gemaakt. Hierdoor wordt het zuigeffect van de steen gereduceerd en het ontstaan van de glansfilm (bijna) volledig vermeden. Het eventueel achtergebleven microfijne filmlaagje zal in korte tijd door UV-licht en weersinvloeden afgebroken worden.

Hierna het zand dat in de emmer aanwezig is goed opmengen. Ca. 3 minuten. Daarna de harder toevoegen en nogmaals ca. 5 minuten goed mengen. Vervolgens de voegmortel op de nat gemaakte oppervlakte aanbrengen en met een trekker (of bezem) intensief in de voegen verwerken.

Aan de oppervlakte achtergebleven mortelresten na ca. 5 minuten met een vochtige half harde bezem diagonaal, ten opzichte van de oppervlakte, volledig verwijderen. Deze resten mogen NIET meer in de nog open voegen aangebracht worden. Nogmaals het oppervlakte bevochtigen.





Aanwijzingen:

De fris aangebrachte Epoxy mortel dient 12 uur voor regen beschermd te worden. Na aanbrengen van de mortel is de bestrating in 24 uur begaanbaar. Volle belasting kan na 7 dagen (op basis van 20°C. en 65% luchtvochtigheid)

GardenTS 2-componenten Epoxy voegmortel dient vooraf gemengd te worden. De verharder is in de emmer apart aanwezig. Voor het voegen van allerlei soorten (sier) bestratingen, zoals tuinpaden, terrassen, opritten.

De gebruikte gereedschappen met water en de gebruikelijke schoonmaakmiddelen reinigen. Bij de verwerking adviseren wij u beschermende kleding te dragen. Voegmortel buiten het bereik van kinderen houden.

Opmerking:

De voegmortel kan bij zeer poreuze bestratingmaterialen zorgen voor een onregelmatige kleurverdieping. Bij twijfel adviseren wij u van te voren een test uit te voeren op het materiaal.

Verpakking: 25 kg emmer; pallet bevat 24 emmers van 25 kg (=600 kg)

Type:	2 componenten Epoxyhars voegmortel
Minimale voegbreedte:	8 mm
Minimale voegdiepte:	40 mm
Belasting:	matige verkeersbelasting



Technische Gegevens:

Materiaal

Dichtheid :1,8g/cm³
Buigtreksterkte :5,0 N/mm²
Drukvastheid :18,0 N/mm²
E-module :2.000 N/mm²

Waterdoorlaatbaarheid:
Duurzaam waterdoorlaatbaar

Houdbaarheid:
12 maanden vorstvrij

Verwerking

Verwerkingstijd:
ca. 30 minuten bij 20°C

Verwerkingstemperatuur:
Buitentemperatuur :>7°C
Bodemtemperatuur :>7°C
Materiaaltemperatuur :>7°C

Samenstelling

Vuurgedroogd kwartszand
Korrelgrote 0,3 – 1,3 mm

Zand + 1 component voor-
gemengd in emmer. Harder
apart in emmer aanwezig.