



Garden TS, Julianaweg 22, 7078 AR Megchelen (Gld)

Phone +31(0) 315 642 785, Fax +31(0) 315 642 629

Email t.jansen@gardents.nl, Internet www.gardents.nl



GardenTS

voegmortel kant-en-klaar

Toepassing:

Voor het voegen van allerlei soorten (sier) bestrating. GardenTS voegmortels zijn water- en luchtdoorlatend. Voegmortel hardt uit door de aanwezigheid van zuurstof in de lucht. Alle voegmortels zijn met water te verwerken. Te verkrijgen in de kleuren zand, steengrijs en basalt.

Verwerking:

De te vervoegen oppervlakte wordt van te voren kletsnat gemaakt. Hierdoor wordt het zuigeffect van de steen gereduceerd en het ontstaan van de glansfilm (bijna) volledig vermeden. Daarna de voegmortel op de nat gemaakte oppervlakte aanbrengen en met een trekker (of bezem) intensief in de voegen verwerken. Tussentijds mag water gebruikt worden.

Aan de oppervlakte achtergebleven mortelresten na ca. 5 minuten met een half harde bezem diagonaal, ten opzichte van de oppervlakte, volledig verwijderen. Deze resten mogen NIET meer in de nog open voegen aangebracht worden.

Als laatste wordt, met een zachte waterstraal (op ca. 25 cm afstand), de oppervlakte afgespoeld. Daardoor verdicht het materiaal zich automatisch van zelf. De nog achtergebleven restanten van het oppervlak vegen. Het eventueel achtergebleven microfijne filmlaagje zal in korte tijd door UV-licht en weersinvloeden afgebroken worden.



Nat maken



Voegen invegen



Klaar



GardenTS kant-en-klaar is een 1-componenten voegmortel die voorgemengd en vacuüm verpakt in een emmer wordt geleverd. Voor het voegen van allerlei soorten (sier) bestratingen, zoals tuinpaden, terrassen.

De gebruikte gereedschappen met water en de gebruikelijke schoonmaakmiddelen reinigen. Bij de verwerking adviseren wij u beschermende kleding te dragen. Voegmortel buiten het bereik van kinderen houden.

Opmerking:

De voegmortel kan bij zeer poreuze bestratingmateriaal zorgen voor een onregelmatige kleurverdieping. Bij twijfel adviseren wij u van te voren een test uit te voeren op het materiaal.

Verpakking: 15 kg emmer; pallet bevat 52 emmers van 15 kg (=780 kg)

Type:	kant en klaar
Minimale voegbreedte:	3 - 8 mm
Minimale voegdiepte:	30 mm
Belasting:	lichte verkeersbelasting



Technische Gegevens:

Materiaal

Dichtheid	:1,65 g/cm ³
Buigtreksterkte	:4,0 N/mm ²
Drukvastheid	:8,0 N/mm ²
E-module	:2.000 N/mm ²

Waterdoorlaatbaarheid:
Duurzaam waterdoorlaatbaar

Houdbaarheid: 12 maanden

Verwerking

Verwerkingstijd:
ca. 30 minuten bij 20°C

Verwerkingstemperatuur:	
Buitentemperatuur	:>0°C
Bodemtemperatuur	:>0°C
Materiaaltemperatuur	:>0°C

Samenstelling

Kwartzand
Korrelgrote 0,3 – 1,3 mm

Bindmateriaal: op oliebasis

kant-en-klaar gemengd en
vacuümverpakt